

# **KOROSI CELAH**

**Adanya beda konsentrasi  $O_2$  antara daerah celah dan sekitar. Pada bagian celahan ( $O_2$  kurang) bersifat anodik**

**Pengendalian: hindari terjadinya celah, bersihkan karat di permukaan**